

Avery Dennison DOL 5900 SERİSİ

Giriş:

Avery Dennison DOL 5900, iç mekan uygulamalarında promosyon ortamını korumak için tasarlanmış, sağlam tam renkli grafikler ve mükemmel ömür ve kayma ve aşınma direnci sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Açıklama



Film: 100 mikron, şeffaf mat dokulu vinil kaplama filmi.



Yapıştırıcı: Şeffaf, kalıcı, akrilik esaslı yapıştırıcı.



Arka Kağıdı: bir tarafı kaplamalı ağartılmış kraft kağıdı, 95g/m²



Dış Mekan Ömrü: Sadece iç meknlarda uygulanır 6 ay

Özellikleri

- Tanıtım amaçlı iç dekorasyon.
- Kapalı perakende zemin
- İç mekan zemin grafikleri sergilenmesi.
- Mükemmel kayma ve aşınma direnci
- İyi yapışma özelliklerine sahip ve kullanımı kolay film.

NOT: Yazdırılan bir görüntünün dayanıklılığı her zaman kullanılan toner, mürekkep, film, kaplama, işleme ve pozlama koşullarına bağlıdır.

Kaliper, yüz filmi	ISO 534	100 mikron (yapışkanı ile 100 mikron)
Opaklık	ISO 2471	%60
Ölçüsel Durağanlık	FINAT FTM 14	Maks. 0,4 mm
Yapışma: Başlangıç	FINAT FTM-1, paslanmaz çelik	520N/m (53,04 kilogram kuvvet)
Nihai	FINAT FTM-1, paslanmaz çelik	680N/m (69,36 kilogram kuvvet)
Yanıcılık		Kendi kendini söndürme
Raf Ömrü	Oda sıcaklığı 22 derece/%50-55 bağıl nemde saklanır.	2 yıl

Dayanıklılık/ Baskısız	Dikey Pozlama	SADECE iç mekanlara uygulanır 6 ay
------------------------	---------------	------------------------------------

Termal

Uygulama Sıcaklığı	Minimum +20° ile +30°
Sıcaklık Aralığı	0° ile +40°

NOT: Kısa süreli suya maruz kalma, temizlik maddeleri, IPA (İzopropilalkol), seyreltilmiş asetik asit, kullanıldığında tuz spreyi KAPALI zeminlerde yüzeye zarar vermez.

Not

Malzemeler, laminasyon, vernikleme veya uygulama gibi diğer işlemlerden önce uygun şekilde kurutulmalıdır. Kalan çözücüler ürünlerin spesifik özelliklerini değiştirebilir.

İyi baskı ve dönüştürme sonuçları için, baskı veya dönüştürme işleminden önce rulo işlem yapılacak odada en az 24 saat ortama alışması için bekletmek gerekir. Aksi takdirde malzeme ve oda iklimi arasında çok fazla sıcaklık veya nem sapması, düzensizlik ve yazdırma sorunlarına neden olabilir. Oda sıcaklığı 18°-22° ve %50-55 bağıl nem olması, sabit malzemeleri depolama koşulları için daha verimli sonuç alınmasına neden olur.

Garanti: Avery Dennison malzemeleri dikkatli kalite kontrolü altında üretilir ve malzeme işçilik açısından kusursuz olduğu garanti edilir. Satış sırasında kusurlu olduğumuzu gösteren tüm malzemeler ücretsiz olarak değiştirilecektir. Alıcıya karşı toplam yükümlülüğümüz hiçbir koşulda tedarik edilen kusurlu malzemelerin maliyetini aşmayacaktır. Hiçbir satıcı, temsilci yukarıda belirtilen aksine garanti, garanti verme veya beyanda bulunma yetkisine sahip değildir.