

Avery Dennison KRİSTAL CAM FİLMİ

Giriş:

Avery Dennison Kristal Cam Cam Filmi cam pencereler ve ekranlar, kapılar ve aynalardaki dekoratif ve fonksiyonel grafikler için uygundur. Avery Dennison Kristal Cam Cam Filmi ayrıca akrilik ve polikarbonat levhalar gibi diğer şeffaf ortamlarda da kullanılır.

Açıklama



Film: 80 mikron kalenderlenmiş vinil film, polimer olarak plastikleştirilmiş



Yapıştırıcı: Akrilik bazlı kalıcı yapışkana sahiptir.



Arka Kağıdı: Bir tarafı kaplanmış ağartılmış kraft kağıdı, 140 g / m2



Dış Mekan Ömrü: İç mekan 9 yıl

Dış mekan 5 yıl

Özellikleri

- 9 yıl (iç mekan) / 5 yıl (dış mekan)
- Saydam kristal benzeri özel efektler filmi
- Homojen mat yüzey kaplaması
- Mükemmel dönüşüm özellikler
- Kolay kesim ve ayıklama
- Sınıfı için iyi dış mekan dayanıklılığı
- Çok iyi iç mekan dayanıklılığı
- Mükemmel yapışma
- Ürün genişliği: 1,23m

Uygulama önerileri

- Yalnızca düz yüzeyler. - Islak zeminde bir yüzeye uygulanması konumlandırmayı kolaylaştıracaktır. - Suya% 0,5 oranında nötr deterjan eklenmesi size doğru uygulama sıvısını verecektir. - Silecek ve sıkı el basıncıyla çıkarılacak su - Yapıştırıcının yeterli yapışma seviyesi oluşturmasına izin verin (bu 15-45 dakika sürebilir!) uygulamadan önce bant çıkarma

NOT: Avery Dennison Kristal Cam Cam Filmi, cam süslemeleri, fonksiyonel ve tezahür grafikleri için tipik bir yüzey kaplaması oluşturmak üzere geliştirilmiştir. Avery Dennison Kristal Cam Cam Filmi düz yüzeylere uygulanmalı ve en iyi şekilde şeffaf ortamlara uygulanmalıdır.

Kaliper, yüz filmi	ISO 534	80 mikron (yapışkanı ile 110 mikron)
Uzama	DIN 53455	%100
Parlaklık	SO 2813, 85°	%14
Ölçüsel Durağanlık	FINAT FTM 14	Maks. 0,2 mm
Yapışma: Başlangıç Nihai	FINAT FTM-1, paslanmaz çelik FINAT FTM-1, paslanmaz çelik Cam Polikarbonat	540N/m (55,08 kilogram kuvvet) 720N/m (73,44 kilogram kuvvet) 640N/m (65,28 kilogram kuvvet) 640N/m (65,28 kilogram kuvvet)
Yanıcılık		Kendi kendini söndürme
Raf Ömrü	Oda sıcaklığı 22 derece/%50-55 bağıl nemde saklanır.	2 yıl
Dayanıklılık/ 90°	Dikey Pozlama	İç mekan 9 yıl Dış mekan 5 yıl

Termal

Uygulama Sıcaklığı	Minimum +10°
Sıcaklık Aralığı	-50° ile + 100°

Not

Malzemeler, laminasyon, vernikleme veya uygulama gibi dięer işlemlerden önce uygun şekilde kurutulmalıdır. Kalan çözücüler ürünlerin spesifik özelliklerini deęiştirebilir.

İyi baskı ve dönüştürme sonuçları için, baskı veya dönüştürme işleminden önce rulo işlem yapılacak odada en az 24 saat ortama alışması için bekletmek gerekir. Aksi takdirde malzeme ve oda iklimi arasında çok fazla sıcaklık veya nem sapması, düzensizlik ve yazdırma sorunlarına neden olabilir. Oda sıcaklığı 18°-22° ve %50-55 baęıl nem olması, sabit malzemeleri depolama koşulları için daha verimli sonuç alınmasına neden olur.

Garanti: Avery Dennison malzemeleri dikkatli kalite kontrolü altında üretilir ve malzeme işçilik açısından kusursuz olduęu garanti edilir. Satış sırasında kusurlu olduęumuzu gösteren tüm malzemeler ücretsiz olarak deęiştirilecektir. Alıcıya karşı toplam yükümlülüğümüz hiçbir koşulda tedarik edilen kusurlu malzemelerin maliyetini aşmayacaktır. Hiçbir satıcı, temsilci yukarıda belirtilen aksine garanti, garanti verme veya beyanda bulunma yetkisine sahip deęildir.

